

VALENCIANA DE ALUMINIOS, COBRES Y PLÁSTICOS S.A.

Información Técnica

Aluminios, Plásticos Técnicos, Bronces, Cobres, Latones, Estratificados, Casquilos Autolubricados

Aluminio AW1050

Características principales

Resistencia mecánica baja. Alta resistencia a la corrosión. Conductividad térmica y eléctrica elevadas. Fácil conformación, buena soldabilidad.

Uso habitual

Industria química, farmacéutica y de alimentación; utensilios y aparatos domésticos, recipientes; electrotécnica; señales, escalas graduadas; embalajes (tubos, cajas, cápsulas); láminas delgadas; techos

Composición química

ELEMENTOS Mg Mn Fe Si Si Cu Zn Cr Mn Ti Bi Ni Pb Sn Zr Máximo 0,25 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Propiedades técnicas

NORMA E.N.		AW1050		
Norma U.N.E.			L-3051 / 38.114	
Densidad	g/cm3	2,70		
Estado del tratamiento		О	H-14	H-18
PROPIEDADES GENERALES				
Carga de rotura	N/mm2	65-95	100-140	150
Límite elástico	N/mm2	20	105	140
Módulo elástico	N/mm2	69000	69000	69000
Alargamiento a 5,65%		42	10	6
Dureza	Brinell	21	35	43
PROPIEDADES FÍSICAS				
Punto de fusión	°C	645-660	645-660	645-660
Conductividad térmica	W/(K*m)	229	229	229
Coefic. dilatación terminal lineal	m/(m*K)	23,5	23,5	23,5
Conductividad eléctrica	%IACS	59,5	59,5	59,5
CAPACIDAD TECNOLÓGICA				
Ambiente industrial		В	В	В
Ambiente Rural		MB	MB	MB
Ambiente marino		В	В	В
En agua de mar		В	В	В
MECANIZACIÓN				
Fragmentación viruta		M	M	R
Brillo superficial		R	R	MB
SOLDADURA				
A la llama		MB	MB	MB
Al arco bajo gas argón		MB	MB	MB
Por resistencia eléctrica		MB	MB	MB
Braseado		MB	MB	MB
ANODIZADO				
De protección		MB	MB	MB
Decorativo		В	В	В
Duro		MB	MB	MB

Límite elástico

Carga Rotura	Límite Elástico	Alarga- miento	Dureza Brinell
Rm N/mm2	R.p 0,2 N/mm2	A 5,65 %	НВ
90	34	40	21

Leyenda:

- MB Muy Bueno
- B Bueno
- C Correcto
- R Regular
- M Malo
- (1) Valores típico

CODIFICACION INTERNACIONAL DE LAS ALEACIONES DE ALUMINIO

- 1. Aluminios cuya riqueza es > 99%
- 2. Aleaciones al cobre.
- 3. Aleaciones al manganeso.
- 4. Aleaciones al silicio.
- Aleaciones al magnesio.
- 6. Aleaciones al magnesio-silicio.
- 7. Aleaciones al zinc.
- 8. Otras aleaciones.

La primera cifra indica el componente principal de adición y el grupo al que pertenece la aleación .

Nota: Aunque nos hemos esforzado por asegurar la exactitud de los datos provistos, Valenciana de Aluminios, Cobres y Plásticos S.A., no garantiza ni acepta ninguna responsabilidad por la exactitud de los mismos.

VALENCIANA DE ALUMINIOS, COBRES Y PLÁSTICOS, S.A.

Pol. Ind. del Mediterraneo C/ Jaime I, Naves 10-11-14

46560 MASSALFASAR - VALENCIA - ESPAÑA

Tel.: +34 96 140 05 56 **Fax:** +34 96 141 70 65

Web: www.valencianadeacp.com **Mail:** info@valencianadeacp.com

Enero 2016